

INFORME FINAL DE CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ



Retrat núm. H-10738

CRBMC 14.254

Pintura sobre tela

Direcció de la intervenció: Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBMC)

Informe redactat per: Teresa Schreibweis Torrents, Conservadora-restauradora de pintura sobre tela

Data de l'informe: 04 de novembre de 2021

DADES DE LA INTERVENCIÓ

DIRECCIÓ DE LA RESTAURACIÓ CRBMC

COORDINACIÓ: Maite Toneu Puig

RESTAURACIÓ: Teresa Schreibweis Torrents

SERVEIS TECNOCIENTÍFICS:

Fotografies: Ramon Maroto

Tècniques d'anàlisi: Ricardo Suárez

Anòxia: Pep Paret

ANY DE LA RESTAURACIÓ:

Inici novembre 2021

Final novembre 2021

LLOC: CRBMC

FITXA TÈCNICA: IDENTIFICACIÓ DEL BÉ

NÚM. DE REGISTRE DEL CRBMC: 14.254

CLASSIFICACIÓ GENÈRICA: pintura

MATERIAL / TÈCNICA: Tècnica amb pintura vinílica sobre tela

TÍTOL / TEMA: Paisatge - castell

AUTOR: Lluís Mestre Castellví

DATA / ÈPOCA: segle XX

DIMENSIONS: 100,7 x 80,9 x 4 cm (amb marc)

98,8 x 78,4 x 2 cm (sense marc)

PROCEDÈNCIA: Museu de l'Hospitalet, núm. registre: H-10738

LOCALITZACIÓ: CRBMC, taller 2

DADES TÈCNIQUES

ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

EXÀMEN ORGANOLÈPTIC


Suport

Tela


La tela té unes dimensions aproximades de 100,8 x 80,4 cm. El teixit de la tela està compost per un tafetà senzill (1:1) amb una trama de 25 (fils verticals) x 28 (fils horitzontals) fils/cm². Els fils presenten una torsió de S. Segurament es tracta de teles de fibres de cotó. La coloració de la tela és d'un beix groguenc. Probablement es tracta d'una tela comercial, comprada ja preparada amb una capa de preparació. El tramat es veu regular, puntualment es pot observar alguna irregularitat en els fils. Les vores estan retallades. La tela està clavada amb gavarrots (diàmetre del cap: 5 mm) al seu bastidor. Es tracta del seu clavat original. A la zona inferior, a la dreta, es troba un número de registre escrit amb retolador: *H-10738*.



L'estat de conservació de la tela és regular. La tela de cotó és tan fina i despolimeritzada. Presenta varis estrips i pèrdues a les vores i cantonades. Presenta deformacions puntuals a les cantonades causades per cops. Els gavarrots estan oxidats. Les vores estan desfibrades. Presenta una taca fosca a la dreta al mig. A sota del número de registre es poden observar unes taques negres. La tela presenta al damunt de la superfície i entre tela i bastidor una greu capa de pols i brutícia acumulada, causat per un mal emmagatzematge.




Detall microscopi de la tela de tafetà



Clivellat vist des del revers



Deformacions de la tela



Número de registre escrit a la tela



Deformació de la tela



Taca de brutícia



Cantonada dreta baix



Taca de color marró



Capa de pols i brutícia aculada

Bastidor

Pel que fa a la fusta del bastidor, es tracta segurament de fusta de pi. Els dos llistons horitzontals fan 78,4 x 5 x 2,2 cm i els dos travessers verticals tenen unes mides de 98,8 x 5 x 2,2 cm. Es tracta de llistons de fusta, són bisellats (gruix del bastidor banda interna: 1,3 cm) i encaixats amb el sistema d'encaix espanyol. S'han muntat els llistons de mínimament tort, cosa que provoca tensions a la tela. Presenta 3 falques, s'ha perdut la falca de baix, esquerra. Es poden observar dos nusos: llistó esquerre - 1, llistó dreta - 4, llistó baix: 1. Al llistó de dalt hi ha forat, segurament d'un antic sistema de subjecció. Al llistó inferior, a la dreta, es troba un número de registre escrit amb retolador: H-10738.

L'estat de conservació és bo-regular, presenta un lleu atac biològic en forma de xilòfags. El bastidor està mínimament guerxat. Hi ha molta brutícia i pols acumulada. Presenta algunes rascades puntuals causades pel muntatge del marc al bastidor i algun cop.



Encaix amb falca, taques blanques



forat, antic sistema de subjecció



pèrdua matèrica a causa del clavat



Nusos, atac biològic en forma de xilòfags



Pèrdua matèrica de la fusta



Nusos

Capa de preparació / capa pictòrica

Es tracta d'una capa fina de preparació de color blanc. Segurament es tracta d'una tela comercial que ja venia preparada, també els perímetres presenten preparació molt homogènia.

L'estat de conservació és bo. La capa de preparació dels perímetres té una coloració grisa degut a la pols i el pas del temps (sobretot la vora de dalt).



Segons l'anàlisi es tracta d'una pintura amb un aglutinant vinílic. L'artista segurament va utilitzar emulsions viníliques preparades. En la composició predominen els colors blau-verd-gris-groc/taronja. La capa pictòrica presenta alguns gruixos a tota la superfície, es pot observar una pinzellada dinàmica.

L'estat de conservació és regular-dolent. Hi ha aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica a tota la superfície de la capa pictòrica. A les zones de les pèrdues no es veu la capa de preparació sinó una altra capa pictòrica (color vermell, groc, negre). Es pot observar desgast i micropèrdues a les cantonades i vores de la pintura. La capa pictòrica, sobretot a les vores, on el marc toca la pintura hi ha pols i brutícia acumulada. La capa pictòrica en algunes zones presenta clivellat.



Cantonada baix, dreta



Cantonada dalt, dreta



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica a prop de la firma



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica



Aixecaments i pèrdua de la capa pictòrica

Capes superficials

La superfície presenta un vernís que, segurament, es va aplicar quan el quadre ja estava muntat al marc. Un cop tret el marc es veu la reserva on el marc tapava la capa pictòrica. Les anàlisis realitzades han donat que l'artista utilitzava dos tipus diferents de vernissos: un vernís nitrocel·lulòsic i un vernís cetònic.


L'estat de conservació és regular, el vernís s'ha engroguit. Hi ha acumulada una capa lleu de brutícia i pols.



Reserva a les vores on el marc tapava la pintura



Brillantor del vernís



Reserva a les vores on el marc tapava la pintura

Marc

La pintura va acompanyada d'un emmarcament que està compost de quatre peces de fusta, segurament de pi. Té dos muntants verticals de les mides 100,7 x 4,0 cm i dos llistons horitzontals de 80,9 x 4,0 cm. Les fustes tenen un gruix de 2,0 cm. Els llistons tenen una aresta rebaixada perquè pugui entrar el quadre. Les cantonades encaixen en diagonal i estan clavades amb claus (dos per encaix). Segurament estan encolades. Els llistons presenten nusos. Hi ha una inscripció escrita amb llapis. El marc està muntat amb l'ajuda de claus doblegats (2 x 0,2 cm) al bastidor del quadre. A l'anvers l'emmarcament està daurat i no té cap mena de motlures o decoració. A sota del daurat es troba una capa de preparació blanca, possiblement de guix i un bol de color vermell.

L'estat de conservació de la fusta és regular. A les cantonades i les bandes hi ha pèrdua matèrica de la capa de preparació i cromàtica del daurat. El daurat presenta moltes rascades i desgast. Es pot observar una capa important de brutícia i pols acumulada.



Anvers del marc



Revers del marc



Encaix, daurat



Encaix amb dos claus



Rascades i cops, pèrdua cromàtica



Claus de l'encaix, pèrdua matèrica

PROPOSTA INTERVENCIÓ

GENERAL	Tractament d'anòxia. Documentació fotogràfica. Anàlisi i diagnosi. Informe final de la intervenció.
BASTIDOR	Neteja mecànica i química de la fusta del bastidor. Eliminació dels claus que clavaven el marc al bastidor i han quedat clavats al bastidor. Muntatge d'un sistema de fixació de les falques perquè no caiguin i danyin la tela.
TELA	Neteja mecànica del suport de tela. Aplanat de les vores de la tela arrugades amb calor i humidificació controlada. Minimització de les deformacions de la tela mitjançant aplanament i humidificació controlada de la tela. No es descarta desclavar puntualment la tela del bastidor per a poder tensar la tela on calgui. Consolidació de la tela: tractament de l'estrip seguint el criteri de la mínima intervenció amb el sistema de la microcirurgia tèxtil. Protecció de la tela a la zona de l'estrip a la vora. Presentació del revers: protecció dels revers mitjançant l'aplicació de tela sintètica de polietilè d'alta densitat o d'un altre sistema similar.
CAPA PREPARACIÓ CAPA PICTÒRICA	Fixació de la capa pictòrica i preparació a les zones de despreniment (micropèrdues a la zona del marc). No es descarta realitzar fixacions preventives. Neteja mecànica de la capa pictòrica. Neteja de la superfície de la policromia amb un sistema aquós, mitjançant el control del pH i la concentració iònica. Es minimitzarà la difusió i retenció de la humitat. Si es veu necessari anivellament de les llacunes amb massilles de reintegració. Es controlarà la idoneïtat estructural de les mateixes respecte a la capa de preparació original. Sistema de presentació: Reintegració cromàtica il·lusionista amb aquarel·les i/o pigments al vernís.
MARC	Eliminació claus. Consolidació i fixació de les vores de despreniment. Neteja mecànica i química. Anivellament de les llacunes amb massilles de reintegració. Reintegració cromàtica il·lusionista amb aquarel·les i miques. Col·locació i muntatge del quadre al marc amb platines.



PROCÉS D'INTERVENCIÓ DEL QUADRE

Fixació de de la capa pictòrica per evitar més pèrdua.		Cola de pells al 5% en H₂O dest.
Neteja mecànica del suport de tela eliminant la pols i la brutícia que hi ha a la superfície. S'ha netejat l'espai entre tela i bastidor, traient pols i brutícia que deformaven la tela.		Aspiradora amb filtre Hepa (Starmix Zyklon), espàtula, paletina
Neteja mecànica i química de la fusta del bastidor per a eliminar pols i brutícia superficial amb paletina i després amb una solució aquosa i dissolvent.		paletina hisops H₂O dest. i alcohol (50:50)
Les proves que s'han realitzat de conductivitat i pH amb plaques de agarosa, conductímetre i pH-metre han donat uns resultats sempre molt semblants. S'ha optat per un buffer d'una conductivitat de 900 µs/cm i un pH 6.3. Neteja mecànica de la capa pictòrica. Neteja de la superfície de la policromia amb un sistema aquós, mitjançant el control del pH i la concentració iònica. S'ha pogut eliminar un vel grisós de pols i brutícia.		Agarosa Basic A8963,0100; aigua destil·lada, conductímetre, pH- metre buffer 6.3

Consolidació de la tela: tractament de l'estrip seguint el criteri de la mínima intervenció amb el sistema de la microcirurgia tèxtil reteixint la tela amb fils de tela de lli i adherint-les amb una cola orgànica. Forats petits s'han omplert amb borrarissol de tela de lli. Per a protegir la zona s'ha aplicat una tela sintètica amb un adhesiu sintètic. S'ha vist que la tela està tan delicada que no aguanta el muntatge sense estripar-se més. Per això s'ha decidit protegir aquesta zona delicada amb unes bandes sintètiques de tensió i reforç. L'adhesiu sintètic s'ha polvoritzat amb una pistola de pressió a la tela de les bandes.		espàtula calenta (STEM A-3210 EC), microscopi, pinces tissors, pinzell fi, microsoldador, adhesiu fórmula Heiber (cola d'esturió i midó de blat 1:1), tela de gasa de polièster, Beva 371® i Ciclohexà (1:2), paper siliconat fusta, pesos
Anivellament de les zones de pèrdua de la capa pictòrica i de preparació amb estuc tradicional. Les vores s'han desestucat amb el mateix buffer utilitzat per a la neteja. Sistema de presentació: Reintegració cromàtica de les pèrdues de la capa pictòrica de manera il·lusionista amb aquarel·les.		Cola de conill Lefranc&Bourgeois®, H₂O cola: 1:9 cola en H₂O desionitzada Massilla: 50 g d'H₂O cola, 80 g de carbonat càlcic, espàtula de guixaire buffer pH 6.3 Aquarel·les Winsor&Newton® pinzell de retoc, H₂O dest.; pintura Gamblins®, 2-Propanol
Elaboració d'una falca: S'ha llimat i tenyit una falca per afegir-la on n'hi faltava.		falca, Aquarel·les Winsor&Newton, pinzell pla núm. 4
Aplicació d'una protecció preventiva de les falques perquè no puguin caure en el futur i danyar la tela.		Dremel® Stylo Model 2050, broca 1mm, cargols, volanderes, fil de lli d'enquadrernació

Protecció del revers amb Tyvek, col·locant velcro d'1 cm d'amplada a tot el perímetre del marc.		Tyvek® 1622E i Velcro®
--	--	-----------------------------------

PROCÉS D'INTERVENCIÓ DEL MARC


Eliminació dels claus oxidats que fixaven el marc al bastidor.		Alicates
Neteja mecànica i química del marc per a eliminar pols i brutícia superficial amb paletina i després amb una solució aquosa i dissolvent. Eliminació del paper Kraft® amb aigua i alcohol.	 	paletina isocetà, H₂O dest., hisops H₂O, ethanol (50:50)
Anivellament de les zones de pèrdua de daurat i de preparació amb estuc tradicional. Les vores s'han desestucat amb el mateix buffer utilitzat per a la neteja.		Cola de conill Lefranc&Bourgeois®, H₂O cola: 1:9 cola en H₂O desionitzada Massilla: 50 g d'H₂O cola, 80 g de carbonat càlcic, espàtula de guixaire

		buffer pH 6.3
Sistema de presentació: Reintegració cromàtica de les pèrdues del daurat de manera il·lusionista amb aquarel·les.		Aquarel·les Winsor&Newton®, Gansai Tambi Starry Colors Kuretake®, pinzell de retoc, H ₂ O dest.
Col·locació del quadre a dins del marc i fixació amb platines.		platines, cargols, tornavís

FOTOGRAFIES UV, IR, LLUM RASANT



Fotografia amb llum ultraviolada



Fotografia amb llum infraroja



Fotografia amb llum rasant

FOTOGRAFIES ABANS - DESPRÉS



CONSELLS DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA

HUMITAT RELATIVA: 40-55% (fluctuació màxima diària: 5%)

TEMPERATURA: 18-22°C (fluctuació màxima diària: 2°C)

IL·LUMINACIÓ: Màxim 200 lux, lliures de radiació infraroja i ultraviolada. En el cas que hi hagi presència de pigments laca orgànics sensibles a la llum, els nivells d'il·luminació haurien de reduir-se a 50 lux.

Com que l'efecte de la llum és acumulatiu i irreversible, és important disminuir els temps d'exposició tot el possible, així com els nivells d'il·luminància.

Barcelona, 04 de desembre de 2021

Teresa Schreibweis Torrents

Conservadora-restauradora de Béns Culturals